

**Peticionario:**

**Proyecto:**

**Descripción del material:** Árido Silíceo 6-12

**Localización:**

**Localización en obra:**

**Fecha de la toma:**

**Profundidad (m):**

## DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRIA DE LAS PARTÍCULAS. TAMIZADO

UNE -EN 933-1 2012

Tamiz UNE (mm)	125	63	31,5	16	12,5	10	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Pasa	100,00	100,00	100,00	100,00	96,26	62,27	31,53	1,62	1,01	1,01	1,00	0,96	0,83	0,55

### CURVA GRANULOMÉTRICA



### LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103 103:1995 y 103 104:1995

LÍMITE LÍQUIDO (LL)	No pedido
LÍMITE PLÁSTICO (LP)	No pedido
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)	No pedido

### CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA

NLT-117/72

% M.O.	No Pedido
--------	-----------

### CONTENIDO EN SALES SOLUBLES

UNE 103 205:2006

% Sales solubles	No Pedido
------------------	-----------

### ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO

UNE 103 601:1996

Hinchamiento (%)	
------------------	--

Fdo: Roberto Díez

Técnico de Laboratorio