

**Peticionario:**

**Proyecto:**

**Descripción del material:**

ESCORIA 2 SIN LAVAR Muestra 2

**Localización:**

**Localización en obra:**

**Fecha de la toma:**


**Profundidad (m):**

## DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. TAMIZADO

UNE -EN 933-1 2012

Tamiz UNE (mm)	125	63	31,5	16	12,5	10	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Pasa	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	97,8	96,4	92,1	85,6	77,7	62,5	49,1	29,4

### CURVA GRANULOMÉTRICA



### LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103 103:1995 y 103 104:1995

LÍMITE LÍQUIDO (LL)	No pedido
LÍMITE PLÁSTICO (LP)	No pedido
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)	No pedido

### CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA

NLT-117/72

% M.O.	No Pedido
--------	-----------

### CONTENIDO EN SALES SOLUBLES

UNE 103 205:2006

% Sales solubles	No Pedido
------------------	-----------

### ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO

UNE 103 601:1996

Hinchamiento (%)	
------------------	--

Fdo: Roberto Díez

Técnico de Laboratorio